



产品描述

该产品是增效型、保持弹性、（空气）吸湿固化、以改性硅烷为基础的结构粘接胶。

应用范围

该产品使用安全、快速弹性粘接，适用于各种板材，如：铝材、钢材、玻璃、聚丙烯或聚碳酸酯。Sabatack® Fast非常适用于粘接整个表面，特别适合批量化生产要求。

产品优势

- 使用安全、控制固化
- 约 2 小时后即可对工件进行处理
- 不起泡、无味
- 无溶剂、不含异氰酸盐和硅酮
- 防紫外线、耐高温
- 认证：欧洲船用材料设备测试认证 (164.106/1121/WCLMED0326)
欧洲食品级安全认证 (与危害分析和关键控制点有关)



使用方法

有关更多使用说明、喷漆及板材表面预处理的信息，可访问公司网站查询相关信息资料 www.saba.nl。

技术资料

	成分 A	增效剂
基础成分	改性硅烷，吸湿固化	改性硅烷，吸湿固化
密度 (EN 542)	约 1.380kg/m ³	约 1.360kg/m ³
固体成分	约 100%	约 85%
开放时间 (23 °C, 50% RLV)	约 10 分钟	
最终强度 (23 °C, 50% RLV)	约 48 小时	
邵 A 硬度 (EN ISO 868)	约 55	
体积变化 (EN ISO 10563)	< 5%	
100%延伸率模量 (ISO 37/DIN 53504)	约 1.5 N/mm ²	
拉伸强度 (最高频率) (ISO 37/DIN 53504)	约 2.6 N/mm ²	
断裂延伸率 (ISO 37/DIN 53504)	约 330%	
剪切强度 (ISO 4587)	约 1.7N/mm ²	
操作温度	最低 +5 °C 至 最高 +35 °C	
储存温度	最低 +5 °C 至 最高 +25 °C	
耐温范围	最低 -40 °C 至 最高 +120 °C	
短时间耐热温度	最高 +180 °C (30分钟)	

订货信息

包装	双管装	
容量	490 毫升 (共 7 支)	
颜色	白色 (与劳尔色卡 9003 相似)	黑色 (与劳尔色卡 9011 相似)
货号	100201DJW	100862DJW
保质期	6 个月 (未开封)	

SABA Dinxperlo BV Industriestraat 3 NL-7091 DC 丁克斯佩洛 PO Box 3 NL-7090 AA 丁克斯佩洛

电话: +31 (0) 315 658999 传真: +31 (0) 315 653989 邮箱: info@saba.nl 网址: www.saba.nl

基于现有的技术我们给客户推荐相应产品及使用说明，客户应根据用途和需求自行评估产品。如果客户没有根据我们的推荐或使用说明正确使用产品，我方不承担任何责任。此外，SABA Dinxperlo BV 的通用条款适用于产品推荐、使用说明和产品交付。



产品数据表
Sabatack® Fast

使用安全、快速粘接

包装	桶装	
容量	200 升 (A) +20 升 (B)	
颜色	白色 (与劳尔色卡 9003 相似)	黑色 (与劳尔色卡 9011 相似)
货号	100201ABT+100755ABM	100862ABT+100755ABM
保质期	9 个月 (未开封)	

包装	混合器胶枪 Sabtack Fast (490 毫升)	混合器喷嘴	
容量	1 支	1 支	20 支, 10 个适配器
颜色	不适用	白色	桔色
货号	500395	500396	500441
保质期	不适用	不适用	

根据客户要求, 可提供其它包装和颜色, 大包装的保质期略有变化。

安全建议

如需了解更多的安全信息, 请参考相关SABA安全资料表。



SABA Dinxperlo BV Industriestraat 3 NL-7091 DC 丁克斯佩洛 PO Box 3 NL-7090 AA 丁克斯佩洛

电话: +31 (0) 315 658999 传真: +31 (0) 315 653989 邮箱: info@saba.nl 网址: www.saba.nl

基于现有的技术我们给客户推荐相应产品及使用说明, 客户应根据用途和需求自行评估产品。如果客户没有根据我们的推荐或使用说明正确使用产品, 我方不承担任何责任。此外, SABA Dinxperlo BV的通用条款适用于产品推荐、使用说明和产品交付。